

Fitex Creative Plus Betonverf

Toepassing : Een oplosmiddelhoudende, slijt- en krasvaste, dekkende afwerking voor betonnen vloeren.

Kenmerken : Hoge dekkracht
Verhoogde kras- en slijtvastheid
Goede vloeiing
Gemakkelijk verwerkbaar
Goed reinigbaar oppervlak

Eigenschappen

Basis : Polyurethaan gemodificeerde alkydhars

Kleur : wit en kleuren via het kleurmengsysteem.

Dichtheid 20°C : ca. 1,29 kg/ltr. (wit)

Laagdikte : 35 µm. droog

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur

Overschilderbaar : na ca. 24 uur

Glans : halfglanzend

Vastestofgehalte : ca. 67 vol%

Theor.rendement : 18-19 m² per liter.

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.

Reinigingsverd. : terpentine

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunning : Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Betonverf is uitstekend te verwerken met kwast of roller.

Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml/ltr) (aromaatvrije) terpentine toevoegen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Beton: nieuw werk

Het vochtpercentage van de (steenachtige) ondergrond mag maximaal 4% bedragen.

Op nieuw beton slikschilf en cementsluier grondig verwijderen d.m.v. mechanisch schuren m.b.v. carborundum/diamant schuurschijf.

Beton: bestaand werk

Op oude vloeren loszittende verflagen afsteken of afbijten, vuil, vet enz. goed verwijderen en overgangen terugschuren. Waar nodig reparaties uitvoeren met een daartoe geëigend reparatiemiddel.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.