

Fitex Creative Plus Binnenlak HG Extra Duurzaam

Productomschrijving	: Een waterverdunbare hoogglanzende lakverf.
Toepassing	: Op reeds gegrond hout en voorbehandeld metaal binnen en buiten.
Voornaamste kenmerken	: Mooie bolle glans Zeer goede vloeiing Zeer goede dekking Goede weerbestendigheid Sneldrogend

Eigenschappen

Basis	: alkydemulsie
Kleur	: wit en kleuren uit het kleurmeng-systeem
Dichtheid 20°C	: 1,29 kg/dm ³ (wit)
Laagdikte	: ca. 35 µm. droog ca. 85 µm. nat.
Droogtijd	: Bij 20°C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten. Kleefvrij na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	: Na ca. 12 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Glans	: hoogglanzend G.U. 80
Vastestofgehalte	: ca. 41 vol%.
Theor.rendement	: 11 - 12m ² per liter bij 35 µm. droog
Onderhoudstermijn	: Nvt
Elasticiteit Erichsen	: 6 - 8 mm
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
Reinigingsverduunning	: water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Binnenlak HG Extra Duurzaam is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof haren speciaal voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een korte pool of een lakviltroller

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Grondlagen

Metaal: Fitex Creative Plus Multiprimer (WV)

Hout : Fitex Creative Plus Grondverf Extra Duurzaam

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.