

## Fitex Creative Plus Binnenlak MAT Extra Duurzaam

<b>Productomschrijving</b>	: Een waterverdunbare matte aflak voor binnen
<b>Toepassing</b>	: Op gegrond hout en staal, zoals kozijnen en deuren. Eveneens op voorbehandelde steenachtige ondergronden, zoals beton, steen, pleisterwerk, spack, maar ook op wandweefsel.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Super mat</li><li>• Goed vloeiend</li><li>• Boen- en schrobvast</li><li>• Goede dekking</li></ul>

### Eigenschappen

<b>Basis</b>	: Alkydemulsie
<b>Kleur</b>	: Wit en kleuren uit het kleurmengsysteem
<b>Dichtheid 20°C</b>	: 1,30 kg/dm <sup>3</sup> (Wit)
<b>Laagdikte</b>	: ca. 35 µm. droog ca. 80 µm. nat.
<b>Droogtijd</b>	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten Kleefvrij na ca. 2 uur
<b>Overschilderbaar</b>	: Na ca. 12 uur. Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
<b>Glans</b>	: Mat .. G.U. < 8
<b>Vastestofgehalte</b>	: ca. 44 vol %
<b>Ther.rendement</b>	: 12 - 13 m <sup>2</sup> per liter bij 35 µm. droog
<b>Onderhoudstermijn</b>	: Nvt
<b>Elasticiteit Erichsen</b>	: 6 - 8 mm
<b>Houdbaarheid</b>	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

### Verwerking

<b>Verwerkingstemp.</b>	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
<b>Reinigingsverduunning</b>	: water

### Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

### Verwerkingsmethoden

#### Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

**Fitex Creative Plus Binnenlak MAT Extra Duurzaam** is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof haren speciaal voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een korte pool of een lakviltroller

### Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

#### Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

#### Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

#### Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

#### Grondlagen

**Metaal:** Fitex Creative Plus Multiprimer (WV)

**Hout :** Fitex Creative Plus Grondverf Extra Duurzaam

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

#### DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7  
7442 CK Nijverdal  
Tel. +31(0)548 82 04 37  
info@DBG-Nederland.nl  
DBG-Nederland.nl