

Fitex Creative Plus Blanke Lak HG

- Toepassing** : Een oplosmiddelhoudende, slijt- en krasvaste, niet vergelende blanke lak voor het afwerken van (blank) hout zoals stoelen, tafels en kasten.
- Kenmerken** : Uitstekende slijtvastheid
Goede vloeiing.
Sneldrogend
Goed reinigbaar oppervlak
Sterke mechanische eigenschappen (kras-, stoot- en slagvast)

Eigenschappen

- Basis** : urethaan alkydharsen
- Kleur** : Blank / kleurloos
- Dichtheid 20°C** : ca. 0,92 kg/ltr.
- Laagdikte** : 30-35 micrometer droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
- Overschilderbaar** : Na ca. 24 uur
- Glans** : Hoogglans
- Vastestofgehalte** : ca. 43 vol%.
- Theor.rendement** : 10-12 m² per liter
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : terpentine

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

- Verdunning : Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Blanke Lak HG is uitstekend te verwerken met kwast of roller.
Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml/ltr) (aromaatvrije) terpentine toevoegen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Oude was of olielagen eerst afdoende verwijderen.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl