

Fitex Creative Plus Buitenlak HG Extreem Duurzaam

Productomschrijving	: Een sneldrogende hoogglans afwerklaag voor buiten ook voor toepassing onder mindere omstandigheden.
Toepassing	: Als aflak op reeds voorbehandeld hout en metaal buiten.
Voornaamste kenmerken	: <ul style="list-style-type: none">• Uitstekend te verwerken onder mindere omstandigheden• Goede vloeijing en verwerkbaarheid bij alle temperaturen• Mooie glans en een lang glansbehoud

Eigenschappen

Basis	: Combinatie van speciaal gemodificeerde alkydharsen
Kleur	: wit en kleuren uit het kleurmengstelsel
Dichtheid 20°C	: 1,18kg/dm ³ (wit)
Laagdikte	: ca. 80 mu. nat ca. 50 mu. droog
Droogtijd	: Bij 20 °C en een RV van 65% Stofdroog na 1 uur. Kleefvrij na 3 uur
Overschilderbaar	: na 24 uur.
Glans	: Hoogglans: ca. 90 G.U. (60°)
Vastestofgehalte	: ca. 67 vol%
Theor.rendement	: ca. 12 m ² per liter bij 50 mu droog
Elasticiteit	: Ca. 5 mm Erichsen doordieping
Onderhoudstermijn	De onderhoudscyclus is doorgaans 6-7 jaar. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate bepaald door de ligging/situering, de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen/buiten schilderwerk ed.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
Reinigingsverduunning	: terpentine

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv
Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl

Verwerkingsmethoden

Fitex Creative Plus Buitenlak HG Extreem Duurzaam is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml/ltr) aromaatvrije terpentine toevoegen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Nieuw hout vooraf goed schuren. Gebruik hiervoor fijn schuurpapier (handmatig P150 /machinaal P180-P240). Schuurpapier met een grove korrel (P80-P100) zal het hout teveel opruwen (houtvezels welke na het schilderen gaan opzwellen in de natte verflaag) waardoor na het aanbrengen van de eerste grondlaag opnieuw intensief geschuurd moet worden voor een glad eindresultaat.

Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot een straal van minimaal 3mm (voorkeur 6mm).

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn.

Hout: bestaand werk

Bestaand werk goed reinigen en ontvetten met een geschikte reiniger.

Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen.

De bestaande verflagen goed mat schuren met een fijn schuurpapier, bij voorkeur machinaal met grofte P220-P280 of met behulp van Scotch Brite Ultra fine. Bij handmatig schuren bij voorkeur gebruik maken van Softback vellen fijn.

Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Grondverf:

Fitex Creative Plus Grondverf Extreem Duurzaam

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril