

## Fitex Creative Plus Buitenlak ZG Extreem Duurzaam

<b>Productomschrijving</b>	: Een weerbestendige zijdeglanzende aflak voor buiten met een snellere doordroging en een hogere slijt- vastheid op basis van Urethaan Alkydhars.
<b>Toepassing</b>	: Op nieuw en reeds behandeld houtwerk en voorbehandeld metaal buiten.
<b>Voornaamste ken- merken</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Goed dekkend vermogen</li><li>• Kras- en slijtvast</li><li>• Snellere doordroging</li><li>• Weerbestendig</li></ul>

### Eigenschappen

<b>Basis</b>	: combinatie van speciaal gemodificeerde alkydharsen en polyurethaan
<b>Kleur</b>	: wit en kleuren uit het kleurmengsysteem
<b>Dichtheid 20°C</b>	: 1,29 kg/dm <sup>3</sup> (wit)
<b>Laagdikte</b>	: ca. 70 µm nat ca. 40 µm droog
<b>Droogtijd</b>	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur. Kleefvrij na ca. 5 uur.
<b>Overschilderbaar</b>	: na 24 uur.
<b>Glans</b>	: Zijdeglans
<b>Vastestofgehalte</b>	: ca. 64 vol%.
<b>Theor.rendement</b>	: ca. 16 m <sup>2</sup> per liter bij 40 µm droog
<b>Onderhoudste- mijn</b>	: ca. 4-5 jaar. <i>De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ligging/ situering, de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen/buiten schilderwerk e.d.</i>
<b>Houdbaarheid</b>	: in gesloten originele verpakkingen bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### Verwerking

<b>Verwerkingstemp.</b>	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
<b>Reinigingsverduunning</b>	: terpentine

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

**DBG Nederland bv**  
Van den Bergsweg 7  
7442 CK Nijverdal  
Tel. +31(0)548 82 04 37  
info@DBG-Nederland.nl  
DBG-Nederland.nl

### Verwerkingsmethoden

**Fitex Creative Plus Buitenlak ZG Extreem Duurzaam** is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml/ltr) aromaatvrije terpentine toevoegen.

### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

#### Hout: nieuw werk

Nieuw hout vooraf goed schuren. Gebruik hiervoor fijn schuurpapier (handmatig P150 /machinaal P180-P240). Schuurpapier met een grove korrel (P80-P100) zal het hout teveel opruwen (houtvezels welke na het schilderen gaan opzwellen in de natte verflaag) waardoor na het aanbrengen van de eerste grondlaag opnieuw intensief geschuurd moet worden voor een glad eindresultaat.

Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot een straal van minimaal 3mm (voorkeur 6mm).

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn.

#### Hout: bestaand werk

Bestaand werk goed reinigen en ontvetten met een geschikte reiniger.

Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen.

De bestaande verflagen goed mat schuren met een fijn schuurpapier, bij voorkeur machinaal met grofte P220-P280 of met behulp van Scotch Brite Ultra fine. Bij handmatig schuren bij voorkeur gebruik maken van Softback vellen fijn.

Kale plekken behandelen als nieuw werk.

#### Grondverf:

Fitex Creative Plus Grondverf Extreem Duurzaam

### Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril