

## Fitex Creative Plus Deur & Kozijnbeits UV Zijdeglans

<b>Toepassing:</b>	Oplosmiddelarme, transparante of dekkende verfbeits in een kwaliteit voor vrijwel alle houtsoorten buiten, in een éénpot-systeem voor o.a. de woningbouw, stallenbouw, caravanbouw.
<b>Kenmerken:</b>	Vochtregulerend en tegelijk waterafstotend Sterk impregnerende werking Verwerkt zeer soepel Éénpot-systeem UV-bestendig Niet geschikt als 1 <sup>e</sup> laag op Iroko

### Eigenschappen

<b>Basis</b>	Gemodificeerde alkydharsen
<b>Kleur</b>	Kleurloos, transparant en dekkende kleuren uit het kleurmengstelsel
<b>Dichtheid 20°C</b>	1,26 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Laagdikte</b>	ca. 40 µm Droog ca. 60 µm Nat
<b>Droogtijd</b>	bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur Kleefvrij na ca. 6 uur
<b>Overschilderbaar</b>	na 24 uur
<b>Glans</b>	Zijdeglanzend
<b>Vastestofgehalte</b>	ca. 74 vol%
<b>Theor. rendement</b>	ca. 14 - 15 m <sup>2</sup> per liter bij 40 µm droog
<b>Houdbaarheid</b>	in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

### Verwerking

<b>Verwerkingstemp.:</b>	Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
<b>Reinigingsverdunding:</b>	Terpentine

### Voorzorgsmaatregelen

<b>Huidbescherming:</b>	draag geschikte handschoenen
<b>Gelaatsbescherming:</b>	draag indien nodig een bril

### Verwerkingsmethoden

#### Kwast / roller

verdunding Bij voorkeur niet verdunnen

**Fitex Creative Plus Deur & Kozijnbeits UV Zijdeglans** is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel haar. Rollen gaat het beste met een beitsroller met een wollen vacht. Fitex Creative Plus Deur & Kozijnbeits UV Zijdeglans voor verwerking bij voorkeur niet verdunnen. In geval het noodzakelijk is toch wat verdunding toe te voegen, dan maximaal 2% (=20ml) terpentine gebruiken of bij voorkeur een aromaatvrije terpentine

### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

#### Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

#### Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.