

## Fitex Creative Plus Grondverf Extreem Duurzaam

<b>Productomschrijving</b>	: Een weerbestendige vochtregulerende grondverf met een laag oplosmiddelgehalte
<b>Toepassing</b>	: Op nieuw en reeds behandeld houtwerk en voorbehandeld metaal buiten
<b>Voornaamste kenmerken</b>	: Halfglanzend Vochtregulerend Weerbestendig Goed schuurbaar

### Eigenschappen

<b>Basis</b>	: Combinatie van speciaal gemodificeerde alkydharsen
<b>Kleur</b>	: wit en kleurselectie uit het kleurmengstelsysteem
<b>Dichtheid 20°C</b>	: 1,60 kg/dm <sup>3</sup> (wit)
<b>Laagdikte</b>	: ca. 70 mu. nat ca. 40 mu. droog
<b>Droogtijd</b>	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 1 uur. Kleefvrij na ca. 3,5 uur.
<b>Overschilderbaar</b>	: na 24 uur.
<b>Glans</b>	: halfglanzend
<b>Vastestofgehalte</b>	: ca. 71 vol%.
<b>Theor.rendement</b>	: ca. 17 m <sup>2</sup> per liter bij 40 mu. droog
<b>Houdbaarheid</b>	: in gesloten originele verpakkingen bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### Verwerking

<b>Verwerkingstemp.</b>	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
<b>Reinigingsverdunding</b>	: terpentine

### Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

### Verwerkingsmethoden

**Fitex Creative Plus Grondverf Extreem Duurzaam** is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml/ltr) aromaatvrije terpentine toevoegen.

### Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

#### Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn.  
Scherpe kanten afronden.

#### Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

#### Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5)  
Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3.  
Vervolgens goed ontvetten.

#### Grondlagen

#### Metaal:

Fitex Creative Metaalprimer, minimaal 2 lagen

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

#### DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7  
7442 CK Nijverdal  
Tel. +31(0)548 82 04 37  
info@DBG-Nederland.nl  
DBG-Nederland.nl