

Fitex Creative Plus Grondverf Extra Duurzaam

Toepassing	: Sneldrogende watergedragen grondverf
Kenmerken	: Matte grondlak voor binnen en buiten Gemakkelijk verwerkbaar Hoge dekkracht Goed vullend

Eigenschappen

Basis	: acrylaatdispersie
Kleur	: wit en kleuren
Dichtheid 20°C	: 1,48 kg/dm ³ (wit)
Laagdikte	: 35 mu. droog
Droogtijd	: bij 20°C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten Kleefvrij na ca. 1 uur
Overschilderbaar	: na 4 – 5 uur
Glans	: mat
Vastestofgehalte	: ca. 45 vol%.
Theor. Rendement	: 12-13 m ² per liter bij 35 mu. droog
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. De tem- peratuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen
Reinigingsverd.	: water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Fitex Creative Plus Grondverf Extra Duurzaam is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar of een kwast welke is ontwikkeld voor het verwerken van waterverdunbare producten. Rollen gaat het beste met een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen met schoon water.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn.
Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5)

Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3.
Vervolgens goed ontvetten.

Grondlagen

Metaal:

Fitex Creative Plus Multiprimer, minimaal 2 lagen

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.