

Fitex Creative Plus Houtcoat Zwart

- Toepassing** : Weersbestendige mat zwarte lijnoliebeits voor het beschermen en (opnieuw) zwarten van houten objecten zoals (kap)schuren, loodsen, schuttingen, molens en gepotdekselde houten delen, waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden blijft.
- Kenmerken** : Met zuivere lijnolie
Impregnerend
Vochtregulerend
Snel en gemakkelijk verwerkbaar

Eigenschappen

- Basis** : Lijnolie en alkydhars
- Kleur** : Zwart
- Dichtheid 20°C** : ca. 0,98 kg/ltr.
- Laagdikte** : 35 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur
- Overschilderbaar** : Na ca. 24 uur
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : ca. 52 vol%
- Rendement** : 8-10 m²/liter bij kwast/rol verwerking
- Rendement is afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.:** Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
- Reinigingsverduunning:** Terpentine

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming:** draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming:** draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller:

verduunning Bij voorkeur niet verdunnen

Fitex Creative Plus Houtcoat Zwart is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel haar. Rollen gaat het beste met een beitsroller met een wollen vacht.

De eersten laag op kaal hout mag 0-5% verdund worden met terpentine. De afwerklagen bij voorkeur niet/minimaal verdunnen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.

Verduurzaamd (geïmpregneerd)hout afdoende laten drogen totdat alle impregneerzouten niet meer plakkerig/vochtig aanvoelen.

Verduurzaamd hout:

Minimaal 2x behandelen

Niet-verduurzaamd hout:

2 of bij voorkeur 3 x behandelen

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl