

## Fitex Creative Plus IJzermenie

<b>Productomschrijving</b>	: Een oplosmiddelhoudende grondverf voor metaal
<b>Toepassing</b>	: Op voorbehandeld metaal
<b>Voornaamste kenmerken</b>	: Gepigmenteerd met ijzeroxide Matige roestwering Gemakkelijk verwerkbaar Goed schuurbaar

### Eigenschappen

<b>Basis</b>	: alkydhars
<b>Kleur</b>	: roodbruin
<b>Dichtheid 20°C</b>	: 1,60 kg/dm <sup>3</sup> (wit)
<b>Laagdikte</b>	: ca. 70 mu. nat ca. 40 mu. droog
<b>Droogtijd</b>	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur. Kleefvrij na ca. 4 uur.
<b>Overschilderbaar</b>	: na 24 uur.
<b>Glans</b>	: halfglanzend
<b>Vastestofgehalte</b>	: ca. 59 vol%.
<b>Theor.rendement</b>	: ca. 16 m <sup>2</sup> per liter bij 40 mu. droog
<b>Houdbaarheid</b>	: in gesloten originele verpakkingen bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

### Verwerking

<b>Verwerkingstemp.:</b>	Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
<b>Reinigingsverdunding:</b>	Terpentine

### Voorzorgsmaatregelen

<b>Huidbescherming:</b>	draag geschikte handschoenen
<b>Gelaatsbescherming:</b>	draag indien nodig een bril

### Verwerkingsmethoden

#### Kwast / roller

verdunding Bij voorkeur niet verdunnen

**Fitex Creative Plus IJzermenie** uitstekend te verwerken met kwast of roller.

Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml/ltr) (aromaatvrije) terpentine toevoegen.

### Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

#### Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5)

Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3.

Vervolgens goed ontvetten.

#### Grondlagen:

#### Metaal:

Fitex Creative Plus Metaalprimer, minimaal 1 laag

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

#### DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7  
7442 CK Nijverdal  
Tel. +31(0)548 82 04 37  
info@DBG-Nederland.nl  
DBG-Nederland.nl