

## Fitex Creative Plus Jachtlak Blank

<b>Productomschrijving</b>	: Een duurzame luchtdrogende vernis voor alle houtsoorten.
<b>Toepassing</b>	: Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten.
<b>Voornaamste kenmerken</b>	: Hoogglanzend Zeer duurzaam Watervast Zowel voor gebruik op zoet en zout water

### Eigenschappen

<b>Basis</b>	: alkydhars en urethaan-alkydhars
<b>Kleur</b>	: blank
<b>Dichtheid 20 °C.</b>	: 0,94 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Laagdikte</b>	: 30 µm droog
<b>Droogtijd</b>	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur Kleefvrij na ca. 5 uur
<b>Overschilderbaar</b>	: Na 24 uur
<b>Glans</b>	: Hoogglanzend
<b>Vastestofgehalte</b>	: ca. 52 vol%
<b>Theor. rendement</b>	: 17 m <sup>2</sup> per liter bij 30 µm droog
<b>Houdbaarheid</b>	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

### Verwerking

<b>Verwerkingstemp.</b>	: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
<b>Reinigingsverd.</b>	: terpentine

### Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

### Verwerkingsmethoden

#### Kwast/roller

Verdunning : Niet verdunnen

**Fitex Creative Plus Jachtlak Blank** is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml/ltr) (aromaatvrije) terpentine toevoegen.

### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Oude was of olielagen eerst afdoende verwijderen.

#### Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

#### Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

### Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.