

Fitex Creative Plus Meubellak Mat

- Toepassing** : Een waterverdunbare, slijt- en krasvaste, niet vergelende blanke lak voor het afwerken van (blank) hout zoals houten stoelen, houten leuning en tafelbladen.
- Kenmerken** : Uitstekende slijtvastheid
Goede vloeijing.
Sneldrogend
Goed reinigbaar oppervlak
Sterke mechanische eigenschappen (kras-, stoot- en slagvast)

Eigenschappen

- Basis** : urethaan acrylaat copolymeer
- Kleur** : blank
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,03 kg/ltr.
- Laagdikte** : 30-35 micrometer droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
- Overschilderbaar** : Na ca. 6 uur
- Glans** : Mat
- Vastestofgehalte** : 36 vol%.
- Theor.rendement** : 8 - 9 m² per ltr.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : water

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Meubellak Mat is uitstekend te verwerken met kwast of roller.
Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml) water toevoegen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Let op: niet geschikt voor "bloedende" houtsoorten als merbau.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.