

Fitex Creative Plus Radiatorlak

Productomschrijving	: Een waterverdunbare hoogglanzende radiatorlak.
Toepassing	: Op reeds voorbehandelde radiatoren en leidingen
Voornaamste kenmerken	: Mooie bolle glans Zeer goede vloeiing Zeer goede dekking Sneldrogend

Eigenschappen

Basis	: alkydemulsie
Kleur	: wit en gebroken wit
Dichtheid 20°C	: 1,29 kg/dm ³ (wit)
Laagdikte	: ca. 35 µm. droog ca. 85 µm. nat.
Droogtijd	: Bij 20°C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten. Kleefvrij na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	: Na ca. 12 uur afhankelijk van de temperatuur en de lucht- vochtigheid.
Glans	: hoogglanzend G.U. 80
Vastestofgehalte	: ca. 41 vol%.
Theor.rendement	: 11 - 12m ² per liter bij 35 µm. droog
Onderhoudstermijn	: Nvt
Elasticiteit Erichsen	: 6 - 8 mm
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenmin- ste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
Reinigingsverduunning	: water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Radiatorenlak is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof haren speciaal voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een korte pool of een lakviltroller

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Radiator:

Goed ontvetten en schuren met fijn schuurpapier/Scotch-Brite Geroeste delen vooraf ontroesten en primeren met een goede hechtprimer.

Leidingen:

Goed ontvetten en schuren met fijn schuurpapier/Scotch-Brite

Primeren:

Fitex Creative Plus Multiprimer (WV)

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl