

Fitex Creative Plus Trappenlak Mat Dekkend

Toepassing	: Een waterverdunbare, slijt- en krasvaste, dekkende aflak voor het afwerken van houten zoals trappen en bordessen.
Kenmerken	: Uitstekende slijtvastheid Goede vloeiing. Sneldrogend Goed reinigbaar oppervlak Sterke mechanische eigenschappen (kras-, stoot- en slagvast)

Eigenschappen

Basis	: Alkydemulsie
Kleur	: Wit en kleuren uit het kleurmengsysteem
Dichtheid 20°C	: 1,30 kg/dm ³ (Wit)
Laagdikte	: ca. 35 µm. droog ca. 80 µm. nat.
Droogtijd	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten Kleefvrij na ca. 2 uur
Overschilderbaar	: Na ca. 12 uur. Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Glans	: Mat .. G.U. < 8
Vastestofgehalte	: ca. 44 vol %
Ther.rendement	: 12 - 13 m ² per liter bij 35 µm. droog
Onderhoudstermijn	: Nvt
Elasticiteit Erichsen	: 6 - 8 mm
Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
Reinigingsverduunning	: water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verduunning : Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Trappenlak Mat Dekkend is uitstekend te verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met de moderne generatie kwasten met kunststof haren speciaal voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een korte pool of een lakviltroller

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Het kale hout gronden met **Fitex Creative Plus Multiprimer WB**

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.