

Fitex Creative Plus Trappenlak ZG Transparant

Toepassing	: Een waterverdunbare, slijt- en krasvaste, niet vergelende blanke lak voor het afwerken van (blank) hout zoals trappen en bordessen.
Kenmerken	: Uitstekende slijtvastheid Goede vloeiing. Goede elasticiteit (doch niet toepassen op kurkparket) Sneldrogend Goed reinigbaar oppervlak Sterke mechanische eigenschappen (kras-, stoot- en slagvast)

Eigenschappen

Basis	: urethaan acrylaat copolymeer
Kleur	: blank
Dichtheid 20°C	: ca. 1,00 kg/ltr.
Laagdikte	: 30-35 micrometer droog
Droogtijd	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 1 uur
Overschilderbaar	: Na ca. 6 uur
Glans	: Zijdeglans
Vastestofgehalte	: 31 vol%.
Theor.rendement	: 8 - 9 m ² per ltr.
Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd.	: water

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunning : Niet verdunnen

Fitex Creative Plus Trappenlak ZG Transparant is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml/ltr) water toevoegen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Let op: niet geschikt voor "bloedende" houtsoorten als eiken en merbau.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar .

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

DBG Nederland bv

Van den Bergsweg 7
7442 CK Nijverdal
Tel. +31(0)548 82 04 37
info@DBG-Nederland.nl
DBG-Nederland.nl