

Fitex Creative Plus Blanke Lak 2K Zijdemat

- Productomschrijving** : Tweecomponenten waterverdunbare blanke (zijde-)glanzende coating. Tevens (verdund) toepasbaar als stofbinder (betonvloeren).
- Toepassing** : Als slijtvaste afwerklaag op vloeren binnen van beton en hout en op van kleurvlokken voorziene vloeren/wanden. Ook goed toepasbaar op barbladen en tafels. Tevens toepasbaar als hoog reinigbare afwerking op met muurverf behandelde muren binnen en buiten.
- Voornaamste kenmerken** :
- Waterverdunbare
 - Goede slijtvastheid
 - Reukarm
 - Nagenoeg geen verkleuring op kaal beton
 - Vrijwel niet vergelend

Eigenschappen

- Basis** : speciale polyacrylaat en een alifatische isocynaat verharder
- Kleur** : Blank / Kleurloos
- Dichtheid 20°C** : 1,05 kg/dm³
- Laagdikte** : 120-150 gram/m² voor een slijtvaste afwerking tenminste 3 lagen aanbrengen
- Droogtijd** : bij 20 °C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 40 minuten.
Kleefvrij na ca. 2 uur
- Overschilderbaar** : na 16 uur maar binnen 48 uur. Volledig belastbaar na 7-14 dagen
- Glans** : glanzend en zijdeglanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 40 vol%
- Theor. Rendement** : 7-8 m² per liter afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkings-temp.** : Niet verwerken beneden 5°C of hoger dan 30°C en boven een RV van 80%. De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Reinigingsverd.** : Direct na gebruik met warm water.
- Mengverhouding** : 89,5 gew. delen 1e component
10,5 gew. delen 2e component
- Inductietijd** : 5 minuten tijdens inductietijd niet verdunnen.
- Menginstructies** : Component A bij B voegen en grondig mechanisch mengen
- Potlife (20°C)** : 2 uur (daarna niet meer gebruiken)

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

verdunding Bij voorkeur niet verdunnen

Fitex Creative Plus Blanke Lak 2K Zijdemat is uitstekend te verwerken met kwast of roller.

Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar. Rollen gaat het beste met een roller met een 2-comp. Nylon vacht met korte pool. Niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20ml/ltr) schoon water toevoegen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Bij twijfel over de hechting dient dit te allen tijde voorafgaand proefondervindelijk te worden vastgesteld. Het vochtpercentage van de (steenachtige) ondergrond mag maximaal 4% bedragen.

Op nieuw beton slikhuid en cementsluier grondig verwijderen d.m.v. mechanisch schuren m.b.v. carborundum/diamant schuurschijf.

Op oude loszittende verflagen afsteken of afbijten, vuil, vet enz. goed verwijderen en overgangen terugschuren.

Waar nodig reparaties uitvoeren met een daartoe geëigend reparatiemiddel.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.