

# NATUREL

## Beschrijving:

TRAE LYX Naturel geeft hout een ultra matte onbehandelde uitstraling. TRAE LYX Naturel is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten lak van projectkwaliteit op polyurethaanbasis. Het is uitermate geschikt voor parket, plankenvloeren en meubelen in woonruimten en openbare ruimten, zoals bijv. winkels en restaurants, die blootstaan aan een zeer intensieve belasting. De lak is reukarm, soepel te verwerken, zeer strak vloeiend en snel drogend. De droge laag is niet vergelend. Biedt weerstand tegen slijtage, huishoudchemicaliën, schoenstrepen en (micro-) krassen. Trae-lyx Naturel is opmerkelijk duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

TRAE LYX Naturel is bijzonder geschikt voor eiken, teak en diverse andere houtsoorten. Trae-lyx Naturel kan op donkere houtsoorten wanneer deze in dikke lagen word aangebracht een witte waas geven.

Voor donkere houtsoorten wordt TRAE LYX Naturel Extreme aanbevolen.

## Toepassing:

Trae-lyx Naturel kan o.a worden toegepast op parket- en plankenvloeren, in woonruimten, winkels, restaurants en openbare ruimten.

## Eigenschappen bij 20°C en 65% R.V.

Glansgraad:	Ultra mat < 5%
Kleur:	Blank
Slijtvastheid	
SIS:	60 mg volgens SIS-92.35.09 1 kg/2000 omw
CS 17:	30 mg ASTM D4060/1kg/1000 omw
Vaste stofgehalte:	Ca. 32 %
Dichtheid:	1,08 kg/l
Vlampunt:	n.v.t.
pH-waarde:	8
Theoretisch verbruik:	10 – 12 m <sup>2</sup> /l, sterk afhankelijk van de houtsoort.
Verwerkingstijd:	2 – 3 uur (potlife)
Stofdroog:	30 min. – 1 uur
Overschilderbaar:	5 – 6 uur

Licht belastbaar:	12 – 16 uur
Volledig belastbaar:	7 dagen
V.O.S.:	4%
Verpakking:	750 ml, 2,5 liter en 10 liter
Opslag:	Droog, koel en vorstvrij
Houdbaarheid in de bus;	Tenminste 2 jaar na productie datum, mits koel en droog in onaangebroken verpakking bewaart. Na opening beperkt houdbaar.

### Applicatie gegevens:

Verwerkingsmethode:	Kwast of kortharige niet pluizende vachtroller. Voor industriële applicatie met giet-, rol- of spuitapparatuur kunt u advies inwinnen bij onze specialisten.
Voorhandeling ondergrond:	De ondergrond dient schoon, droog, was- en vetvrij te zijn. Oude, intact zijnde lagen goed ontvetten, polishlagen verwijderen met Trae-lyx Polishverwijderaar en daarna aanschuren. Niet aanbrengen op vochtuithardende PU laklagen. Op onbekende ondergronden een proefopstreek maken. Op houtsoorten met wateroplosbare inhoudstoffen en/ of pH-gevoeligheid is het toepassen van <b>Trae-lyx Grondlak Naturel</b> noodzakelijk.
Verdunnen:	Trae-lyx Naturel is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.
Verwerking:	Verharder voor gebruik goed schudden (harder moet dun vloeibaar zijn). Voeg de verharder toe aan de naturellak basis. Meng direct goed door. Wacht circa 10 minuten en roer nogmaals goed door alvorens te verwerken. Door het melkachtige uiterlijk van Naturel ontstaan tijdens het rollen wittige waasplekken, die tijdens het drogen geheel verdwijnen. Naturel gelijkmatig verdelen en geen plasjes achterlaten. Verwerkingstijd is 2 – 3 uur bij 20 graden Celsius. Bij een lagere temperatuur en/ of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Altijd pas een volgende laag aanbrengen als de vorige volledig droog is. Maak nooit meer aan dan in verwerkingstijd verwerkt kan worden.

Niet verwerken bij (vloer-) temperatuur lager dan 10°C en/ of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 80%. Zorg voor voldoende ventilatie (géén tocht!!) tijdens het aanbrengen en drogen van de lak. Altijd volle lagen aanbrengen.

Laagopbouw:

Een slijtvast laksysteem bestaat uit minimaal 3 volle lagen van elk 10 – 12 m<sup>2</sup>/l.

Applicatie condities:

Minimaal 10°C en maximaal 80% relatieve luchtvochtigheid.

Schoonmaken gereedschap:

Met ruim water.

Onderhoud:

Trae-lyx Naturel lak dient te worden onderhouden met Trae-lyx Onderhoudsmiddel Naturel.

Bijzonderheden:

Niet aanbrengen op vocht en zuur uithardende PU laklagen.