

# VLOERLAK

## Beschrijving

Trae-Lyx Vloerlak is een waterverdunbare, sneldrogende één componentenlak op basis van een polyurethaan dispersie. De lak is vrijwel reukloos. De doorgeharde laag is zeer slijt- en stootvast, niet vergelend, blijvend elastisch en bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën. Trae-Lyx Vloerlak heeft een zeer goede weerstand tegen puntbelasting.

## Toepassing

Geschikt voor zachtere houtsoorten zoals grenen en vuren. Door het blanke uiterlijk zeer geschikt om de natuurlijke kleur van de zachtere houtsoorten te bewaren. Uitsluitend voor binnenwerk.

## Eigenschappen

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Glansgraad:                                      | Mat en zijdeglans                  |
| Kleur:   | Transparant blank                  |
| Vaste stofgehalte:                               | Ca. 32 gew. %                      |
| Gehalte oplosmiddel per liter:                   | 3,8 %                              |
| Gehalte vluchtige, organische stoffen per liter: | 1,4% (14 g/l)                      |
| Theoretisch verbruik:                            | Ca. 10 - 15 m <sup>2</sup> /l      |
| Vlampunt:  | Geen                               |
| Soortelijk gewicht:                              | Ca. 1.03 kg/l                      |
| Viscositeit (18°C):                              | 35-40 sec. DIN Cup 4 mm            |
| Stofdroog:                                       | Na ca. 30 min bij 20°C en 65% R.V. |
| Overschilderbaar:                                | Na ca. 2 uur bij 20°C en 65% R.V.  |
| Belastbaar:                                      | Na ca. 12 uur bij 20°C en 65% R.V. |
| Uitgehard:                                       | Na ca. 7 dgn bij 18°C en 65% R.V.  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Verpakking:             | 750 ml, 2,5 en 10 liter  |
| Opslag:                 | Droog en vorstvrij   |
| Houdbaarheid in de bus: | 2 jaar bij een temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaangebroken verpakking |

### **Applicatiegegevens**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Verwerkingsmethode:      | Kwast, een mohair- of een niet-pluizende vachtroller.   |
| Verwerking:              | Voor het gebruik goed door de lak roeren.<br><br><u>Niet</u> verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C en/ of een relatieve vochtigheid hoger dan 80%. Goed ventileren bevordert de droging. |
| Type verdunning:         | Water   |
| Percentage verdunning:   | Bij voorkeur niet verdunnen   |
| Laagdikte:               | 100 - 120 micron droog  |
| Laagopbouw:              | 3 - 4 lagen aanbrengen  |
| Applicatie condities:    | Min. 5°C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende luchtstroming   |
| Schoonmaken gereedschap: | Met warm water  |

### **Behandeling algemeen**

De ondergrond dient schoon, droog en vet-(was) vrij te zijn. Oude lagen goed van was en vet ontdoen en eventueel dof schuren. In het geval dat de oude laag van een ander fabrikaat is, een proefstrijkje maken om zeker te zijn van goede hechting.

### **Onderhoud**

Trae-Lyx Vloerlak dient onderhouden te worden met de Trae-Lyx onderhoudsmiddelen.

### **Bijzonderheden**

NIET gebruiken op zuur/ vochtuithardende PU-lakken.