



Flexa Strak in de lak Hoogglans Watergedragen

Een hoogglanzende, watergedragen aflak voor binnen en buiten. Op basis van polyurethaan-alkyd emulsie.

Toepassing:	Geschikt voor binnen en buiten. Voor hout, metaal en harde PVC. Zoals kozijnen, deuren en gebruiksvoorwerpen.	
Producteigenschappen:	Watergedragen en makkelijk in gebruik Krasvast Goede dekking Uitstekende vloei Zowel binnen als buiten te gebruiken.	
Productinformatie:		
Aanwijzingen voor gebruik:	Goed roeren. Product is gebruiksklaar.	
Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	32 uur	16 uur
Overschilderbaar:	32 uur	16 uur
Doorgehard:	4 dagen	7 dagen
	De laagdikte van de natte verlaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur des te langer de droogtijd. Maar ook, hoe dikker de verlaag des te langer de droogtijd.	
	Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.	
Glansgraad:	Hoogglans, ≥ 70 G.U./20 °	
Droge laagdikte in systeem:	Onbehandeld hout = 2 lagen = 74 μm ; Behandeld hout = 1-2 lagen = 37-74 μm .	
Duurzaamheid:	Ca. 4 - 5 jaar bij voldoende laagdikte. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.	
Rendement:	12 m ² /ltr. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.	



Flexa Strak in de lak Hoogglans Watergedragen

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Roller	Spuit
Reinigen gereedschap	Acrylkwast	Acryl	Lucht
	Water	Water	Water

Systeeminformatie:

- Onbehandeld hout:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met Thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
 2. Schuren met schuurpapier, korrelgrofte P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Grondverf Universeel aanbrengen.
 5. Zonodig plamuren met Alabastine Lakplamuur.
 6. Opnieuw één laag Flexa Grondverf Universeel aanbrengen.
 7. Tot slot afwerken met twee lagen Flexa Strak in de lak Hoogglans Watergedragen. Tussen de lagen schuren met Scotch-Brite.
- Dekkende verf- of beitslagen:
1. Acryllagen en slecht hechtende delen verwijderen met Flexa Afbijt, een verfschraper of grof schuren.
 2. Intacte lagen reinigen met Alabastine Verfreiniger.
 3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder hout (punt 1 t/m 6).
 4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier, korrelgrofte P220 en P280 en stofvrij maken.
 5. Vervolgens één laag Flexa Grondverf Universeel aanbrengen.
 6. Afwerken met twee lagen Flexa Strak in de lak Hoogglans WG. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.
- Kunststof (Hard):
1. Ontvetten met thinner, wasbenzine of Alabastine Verfreiniger.
 2. Kunststof schuren met fijn schuurpapier, korrelgrofte P280-P320 en stofvrij maken.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Grondverf voor Kunststof aanbrengen.
 5. Schuren met schuurpapier, korrelgrofte P280-P320 en stofvrij maken.
 6. Afwerken met twee lagen Flexa Strak in de lak Hoogglans WG. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.



Flexa Strak in de lak Hoogglans Watergedragen

- Metaal:
1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrootte P24-P36 staalborstel.
 2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
 3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
 4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
 5. Afwerken met twee lagen Flexa Strak in de lak Hoogglans Watergedragen. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch Brite.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste één jaar in ongeopende verpakking.
Vorstvrij bewaren.

V.O.S. 49 g/l.

Kleur: Zie de kleurdocumentatie.

Verpakking: 375 ml en 750 ml

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en veiligheid:

Milieu: Flexa Strak in de lak Hoogglans Watergedragen bevat géén loodhoudende pigmenten.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.