

PASTOLEX 100% EXTRA

Zeer goede dekkende afwerking voor binnen

Voor het afwerken van wanden en plafonds binnen waarbij een goed dekkende en egaal matte afwerking gewenst is.



Pastorex 100% Extra

Is een oplosmiddelvrije muurverf met een zeer goede dekking en een mooi egaal mat uiterlijk. Door de specifieke samenstelling is het mogelijk om zonder aanzetten de meest uiteenlopende ondergronden af te werken. Pastorex 100% Extra is vrijwel reukloos en daardoor goed inzetbaar bij projecten waar geurbelasting problematisch kan zijn. Door het toegepaste bindmiddel is craquelévorming over glasweefsel vrijwel niet mogelijk. Door deze eigenschappen, gecombineerd met het matte uiterlijk, is Pastorex 100% Extra breed inzetbaar in nieuwbouw en onderhoud over gipsplaat, steen en betonnen ondergronden binnen.

Verwerking

Pastorex 100% Extra is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Perlou vachtroller te gebruiken met een korte pool (vachthoogte 10–12 mm). Grove ondergronden zoals bijvoorbeeld glasweefsel vragen om een wat hogere materiaalopbrengst. Hiervoor is een Perlou vachtroller met een lange pool (vachthoogte tot 18mm) of een Schapenvacht roller het meest geschikt. Besnijden langs de muurkanten gaat uitstekend met een goede kwast met lang zacht varkenshaar of een kwast met kunststof haren (Orel) of een mix-kwast. Pastorex 100% Extra is ook uitstekend te verwerken met een Airless of Airmix installatie.

Systeem

Systeem zuigende ondergrond:

Grondlaag:

Pastorex Fixeergrond of Pastorex Fixeergrond Thix

Afwerklaag: Pastorex 100% Extra

Systeem niet zuigende ondergrond:

Grondlaag: Pastorex 100% Extra

Afwerklaag: Pastorex 100% Extra

Kenmerken

- Oplosmiddelvrij
- Zeer goed dekkend
- Egaal Mat
- Schrobvast

Verpakkingen en kleuren

Pastorex 100% Extra is verkrijgbaar in 2,5L, 5L en 10L verpakkingen in Wit en kleuren uit wit via het Drenth Color Impressieon kleurenmengsysteem.

PASTOLEX 100% EXTRA

Productomschrijving	: Waterverdunbare oplosmiddelvrije wasbare latex muurverf voor binnentoepassing met optimale dekkraft.
Toepassing	: Op beton, cementpleister, schuurwerk, witpleister, oude latex verflagen etc.
Voornaamste kenmerken	: <ul style="list-style-type: none"> • Omgevings- en gebruikersvriendelijk • Oplosmiddelvrij • Waterverdunbaar • Uitermate hoge dekkraft en witheid • Prettig verwerkbaar • Wasvast • Milde geur

Eigenschappen

Basis	: Acrylaat copolymeerdispersie
Kleur	: wit, en alle kleuren uit wit
Dichtheid 20°C	: 1,43 kg/dm ³ voor wit
Laagdikte	: ca. 50 mu droog
Droogtijd	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten
Overschilderbaar	: na ca. 3 - 4 uur.
Vastestofgehalte	: 36 vol%
Theor.rendement	: ca. 8 - 9 m ² per liter bij 50 mu. droog
	: Conform DIN EN 13 300
Glans	: Mat <10
Natte slijtage	: Klasse 2
Dekking	: Klasse 3, bij een verbruik van 8 m ² /liter
	: Houdbaarheid
	: In gesloten originele verpakking en bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan.

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller	
verdunding	: 0-5 % water
Airless spray	Graco ST Max 495
verdunding	: Indien nodig 0-5% water
sputdruk	: vanaf 200 bar
Spuitopening	: 0,017 inch
Airless spray	Wagner Superfinish 23 Plus Airless Bovenbak met filterschijf Pistool GM3000 AC.
verdunding	: Indien nodig 0-5% water
werkdruk	: 160 - 170 bar
Spuitopening	: 5/15 - 5/21
Pistoolfilter	: Latex Filter
Verwerkingstemp.	: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reiniging gereedschappen	: Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste wijze afvoeren



Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbereiding worden afgewerkt. Sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Pastolex Fixeergrond. Voor het primeren van gipskarton platen e.d. kan gekozen worden voor Pastolex Fixeergrond Thix welke wit gepigmenteerd is waardoor sterke kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd kunnen worden.
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Pastolex Renovatiemuurverf. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Glanzende ondergronden en oude laklagen eerst opruwen en intensief reinigen. Niet goed hechtende lagen lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

GEEN / ZEER WEINIG
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.