

PASTOLEX ACRYL SATIN



Hoogwaardige, zijdeglans wandafwerking binnen en buiten

Voor het afwerken van binnengevelvlakken waar hoge eisen aan worden gesteld zoals afwerking van wanden (instellings)keukens en trappenhuisen maar ook in buitensituaties, waar een muurverf met een zijdeglansen oppervlak vaak de beste oplossing is.



Pastolex Acryl Satin

Is een oplosmiddelarme muurverf welke een zeer mooi egaal zijdeglanzend resultaat geeft. Door de specifieke samenstelling en goede vloeijing is het mogelijk om zonder aanzetten de meest uiteenlopende ondergronden af te werken. Pastolex Acryl Satin is vrijwel reukloos en daardoor goed inzetbaar bij projecten waar geurbelasting problematisch kan zijn (kantoren, scholen maar ook woonomgevingen). Door het toegepaste bindmiddel is craquelé vorming vrijwel onmogelijk. Ook op kitnaden zal zich dit probleem niet voordoen. Door deze eigenschappen, gecombineerd een goede reinigbaarheid, is Pastolex Acryl Satin breed inzetbaar over vrijwel elke ondergrond buiten en binnen.

Verwerking

Pastolex Acryl Satin is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Perlon vachtroller te gebruiken met een korte pool (vachthoogte 10 – 12 mm). Grove ondergronden zoals bijvoorbeeld glasweefsel vragen om een wat hogere materiaalopbrengst. Hiervoor is een Perlon vachtroller met een lange pool (vachthoogte tot 18mm) of een Schapenvacht roller het meest geschikt. Besnijden langs de muurkanten gaat uitstekend met een goede kwast met lang zacht varkenshaar of een kwast met kunststof haren (Orel) of een mix-kwast. Pastolex Superacryl SW is ook uitstekend te verwerken met een Airless of Airmix installatie.

Systeem

Systeem zuigende ondergrond:

Grondlaag:
Pastolex Fixeergrond of Pastolex Fixeergrond Thix(binnen)
Afwerklaag: Pastolex Acryl Satin

Systeem niet zuigende ondergrond:

Grondlaag: Pastolex Acryl Satin
Afwerklaag: Pastolex Acryl Satin

Kenmerken

- Oplosmiddelarm
- Egale zijdeglans
- Waterdampdoorlatend
- Uitstekend reinigbaar (Goed schrobvast)
- Onverzeepbaar (Alkalibestendig)

Verpakkingen en kleuren

Pastolex Acryl Satin is verkrijgbaar in 1L, 5L en 10L verpakkingen in wit en alle kleuren maakbaar via het Drenth Color Impression kleurenmengsysteem.

PASTOLEX ACRYL SATIN

Productomschrijving	: Waterverdunbare oplosmiddelarme zijdeglanzende elastische dispersiemuurverf.
Toepassing	: Als duurzame, ademende, goed reinigbare muurverf voor binnen en buiten. Uitstekend toepasbaar als afwerking van gangen in kantoren, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, levensmiddelenindustrieën etc.
Voornaamste kenmerken	: <ul style="list-style-type: none"> • Omgevings- en gebruikersvriendelijk • Oplosmiddelarm • Waterverduunbaar • Goed reinigbaar • Goede dekkraft • Onverzeepbaar • Zeer prettig verwerkbaar ("lobbig") • Goed elastisch • Waterdamp doorlatend, slagregendicht

Eigenschappen

Basis	: Acrylaat-copolymeerdispersie
Kleur	: wit en kleuren uit het Kleurmengstelsysteem.
Dichtheid 20 °C.	: 1,37 kg/dm ³ (wit)
Laagdikte	: 50 mu. droog
Droogtijd	: bij 20 °C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten.
Overschilderbaar	: na 3 - 4 uur
Vastestofgehalte	: ca. 41 vol%
Theor. rendement	: 8 - 9 m ² per liter bij 50 mu. droog. : Conform DIN EN 13 300
Glans	: Semi mat >10 GU (85°)
Natte slijtage	: Klasse 1
Dekking	: Klasse 1, bij een verbruik van 8 m ² /l : Conform DIN EN 1062
Diffusieweerstand CO2	: > 50 m C1
Wateropname	: 0,1 kg (m ² h 0.5.) W3
Waterdampdoorlaatb. hei	: μm > 0,14 m V2

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 10 °C. en boven een RV van 85%. Indien binnen gebruikt: ventileren, en dit bevordert tevens het drogingsproces.
Reinigingsverd.	: Direct na gebruik met (warm) water.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller	
Verdunning	: 0-5 % water
Airless spray	
Verdunning	: 0-5% water indien nodig
Opening	: 5/15 - 5/21
Pistoolfilter	: Latex Filter
Werkdruk	: 160-170 bar



Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Algemeen

Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbereiding worden afgewerkt. Sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Pastolex Fixeergrond. Voor het primeren van gipskarton platen e.d. kan gekozen worden voor Pastolex Fixeergrond Thix welke wit gepigmenteerd is waardoor sterke kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd kunnen worden.
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Pastolex Renovatiemuurverf. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Glanzende ondergronden en oude laklagen eerst opruwen en intensief reinigen. Niet goed hechtende lagen lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

GEEN / ZEER WEINIG
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.