

Fitex Creative Plus Bruinoleum

- Toepassing** : Het alternatief voor de bruine carbolineum, dringt diep door in het hout, accentueert de houtnerf en beschermt het hout tegen weersinvloeden. Kan zowel op nieuw als op eerder met carbolineum behandeld hout toegepast worden zoals; hekken, schuttingen, pergola's, palissaden, loodsen, schuren enz.
- Kenmerken** : Alternatief voor bruine carbolineum
Goede bescherming tegen weersinvloeden
Eenvoudig te verwerken
Gemakkelijk in onderhoud

Eigenschappen

- Basis** : Speciale plantaardige oliën.
- Kleur** : Bruin
- Dichtheid 20°C** : ca. 0,83 kg/ltr.
- Laagdikte** : Impregnerend, < 5 micrometer
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur
- Overschilderbaar** : Na ca. 5 uur
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : ca. 21 vol%
- Rendement** : 15-20 m²/liter bij kwast/rol verwerking
- Rendement is afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.:** Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV. Van 85%.
- Reinigingsverduunning:** Terpentine

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming:** draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming:** draag indien nodig een bril

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller / spuiten

verduunning Niet verduinnen

Fitex Creative Plus Bruinoleum is uitstekend te verwerken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel haar. Rollen gaat het beste met een beitsroller met een wollen vacht.
De afwerkklagen bij voorkeur niet/minimaal verduinnen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.

Verduurzaamd (geïmpregneerd)hout afdoende laten drogen totdat alle impregneerzouten niet meer plakkerig/vochtig aanvoelen.

Verduurzaamd of met carbolineum behandeld hout:
Minimaal 2x behandelen

Onbehandeld hout:
Minimaal 2x of bij voorkeur 3 x behandelen

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.