

MEUBELLAK

Beschrijving

Trae-Lyx Meubellak is een waterverdunbare, niet vergelende transparante lak op basis van polyurethaan-acrylaat harsen. Trae-Lyx Meubellak is vrijwel reukloos, makkelijk te verwerken en geeft in afgesloten ruimtes geen hinderlijke geur. Trae-Lyx Meubellak is bestand tegen vocht, gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen, diverse chemicaliën en drinkalcohol. Trae-Lyx Meubellak is niet bestand tegen langdurige waterbelasting op horizontale delen.

Toepassing

Alleen geschikt voor binnentoepassing. Voor de bescherming en verfraaiing van houtwerk zoals meubels, tafelbladen, panelen, vensters, deuren e.d.

Eigenschappen

Glansgraden:	Hoogglans, zijdeglans en mat (onderling mengbaar)
Kleur:	Kleurloos
Theoretisch verbruik:	10 - 15 m ² /l. per laag (afh. van houtsoort).
Vlampunt:	Geen
Soortelijk gewicht:	Ca. 1.02 kg/l.
Stofdroog:	Na ca. 30 min bij 20°C en 65% R.V.
Overschilderbaar:	Na ca. 3-4 uur bij 20°C en 65% R.V.
Belastbaar:	Na ca. 24 uur bij 20°C en 65% R.V.
Uitgehard:	Na ca. 7 dagen bij 20°C en 65% R.V.
Verpakking Opslag:	In 250, 750 ml droog en vorstvrij
Houdbaarheid in de bus:	2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele, onaangebroken verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingmethode:	Kwast, roller (Mohair roller) of spuit
Type verdunning:	Water
Percentage verdunning:	Bij voorkeur niet verdunnen. Bij verwerking met de spuit 10 - 15% water toevoegen
Aanbevolen laagdikte:	100 - 120 micron droog
Laagopbouw:	Drie lagen onverdund
Applicatie condities:	Min. 5°C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende luchtstroming
Schoonmaken gereedschap:	Met warm water

Voorbehandeling

De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Vochtigheid van het hout:

Zachthout:	> 17%
Hardhout:	> 15%
Tropisch hout:	> 12%

Oude laklagen, voor zover de totale film nog aan de ondergrond vastzit, licht opschuren, loszittende oude laklagen volkomen verwijderen. Poriën met houtreparatiemiddelen herstellen. Vet- en wasresten moeten volledig verwijderd worden. Belangrijk: Trae-Lyx Meubellak in de gematteerde vorm voor iedere bewerking goed oproeren om verschillen in glansgraad te voorkomen. Tevens raden wij aan om bij gebruik van de matte versie op donker hout of hout met open geschuurde nerven eerst voor te gronden met de hoogglans versie van de meubellak.